

Příloha č. 2 k NA 3344-7/11-2014

Specifikace požadovaného archivního obalového materiálu

Archivní krabice

Požadavky na konstrukci

Archivní krabice je určena pro dlouhodobé skladování papírových a pergamenových dokumentů.

Při její výrobě nesmí být použity kovové spojovací prvky, plasty a lepidla. Konstrukce krabice musí zamezit vnikání prachu, nesmí být vzduchotěsná.

Požadavky na kvalitu lepenky

Archivní krabice musí být zhotovena z lepenky následujících vlastností:

- hladká a tuhá
- plošná hmotnost – 1 300 g/m²
- hodnota Cobb₆₀ nesmí být pro vnější stranu vyšší než 50
- lepenka nemá pokud možno obsahovat OZP
- použitá barviva a případná zbytková OZP nesmí krvácet - testování dle odstavce 5.8 normy ISO 16245
- mechanické parametry musí být v souladu s normou ISO 16245
- pH vodného výluhu musí splňovat požadavky dle odstavce 5.5 normy ČSN ISO 9706 (všechny vrstvy)
- alkalická rezerva musí splňovat požadavky dle odstavce 5.3 normy ČSN ISO 9706 (všechny vrstvy)

Spisové desky s tkanicí

Jsou určeny pro přímý kontakt s archivním materiálem. Jedná se o dvě samostatné lepenkové desky spojené provlečenou bílou bavlněnou tkanicí, fixující spisový materiál v deskách. Spisové

desky lze používat samostatně nebo je lze ukládat do archivních krabic odpovídajících rozměrů.

Lepenky musí splňovat stejné požadavky na kvalitu jako lepenky pro archivní krabice.

Desky archivní klopové - rozměrů A0, A1

Klopové desky jsou určeny k ukládání plošných materiálů větších rozměrů jako mapy, plány a grafiky v zásuvkách mapových skříní. Desky mají sloužit k ochraně těchto materiálů před poškozením během běžné manipulace a vyjímání ze zásuvek.

Požadavky na materiál:

- karton archivní kvality, plošná hmotnost-230 g/m²
- karton nesmí obsahovat barviva a opticky zjasňující látky
- pH vodného výluhu musí splňovat požadavky dle odstavce 5.5 normy ČSN ISO 9706
- alkalická rezerva musí splňovat požadavky dle odstavce 5.3 normy ČSN ISO 9706
- Kappa číslo musí splňovat požadavky dle odstavce 5.4 normy ČSN ISO 9706
- mechanické parametry musí být v souladu s ČSN ISO 9706

Desky jsou po třech stranách opatřeny klopami se zakulacenými rohy, snadný ohyb klop a tloušťka vložených archiválií (max. 1 cm) jsou řešeny rýhováním.

Obálky na negativy – fotoarchiv

Papírové obálky jsou určeny k ukládání negativů.

Požadavky na materiál:

- papír vyrobený z bavlny nebo směsi bavlna/buničina

3.

- plošná hmotnost: 90 g/m²
- nesmí obsahovat barviva a opticky zjasňující látky
- pH vodného výluhu je neutrální (stanoveno dle ČSN ISO 6588)
- splňuje test fotografické aktivity (PAT test) dle ISO 18916

Lepenky šedobílé- dle stanovených a daných parametrů výrobcem, přesný popis je již dán v přehledu požadovaného materiálu.